

	Nombre Comercial	Viscosidad Mooney ML1+4@100°C	CIS 1-4(%)	Viscosidad Mooney ML1+4@100°C	Gravedad específica (gr/cm3)	Catalizador	Principales aplicaciones
Hule Polibutadieno PBD	BUNA CB 22	63	96	63	0.91	Neodimio	Pelotas de golf, llantas y artículos industriales
	BUNA CB 24	44	96	44	0.91	Neodimio	
	BUNA CB 45	45	38	45	0.91	Litio	Llantas, suelas y artículos industriales
	BUNA 1203	43	96	43	0.91	Cobalto	
	BUNA 1220	40	96	40	0.91	Cobalto	