

	Nombre Comercial	Blancura (Refractancia 460nm x-Rite)	Humedad (%)	% residuos	Densidad Aparente	Principales Aplicaciones	
Aditivos para plásticos	ATSAPLASTIC 07	94.00	0.2	0.10	2.71	Multi pigmento estructurado, basado en minerales no metálicos de alta pureza, diseñado para sustituir opacificantes y como Extendedor del bióxido de titanio, proporcionando blancura y opacidad.	
	ATSAPLASTIC 3STPO	90.00	0.2	0.10	2.71	Carbonato de calcio natural de alta pureza y blancura baja, que reduce costos y mejora la resistencia, apariencia y fluidez en sistemas de resina	
	ATSAPLASTIC 5STPO	90.00	0.2	0.10	2.71		
		Blancura Refractancia 460nm x-Rite	Humedad (%)	Sólidos totales	Densidad Aparente	Gravedad específica	Viscosidad CPS @100 RPM
Extendedores para pinturas	ATSACOVER DHW Polvo	92	1.0 max			2.68	
	ATSACOVER HW Líquido	92 - 96		60-62	1.60-1.65		300-500