

	Nombre Comercial	Viscosidad Mooney ML1+4@100°C	Estireno Total	Gravedad específica (gr/cm3)	Aceite / phr	Principales aplicaciones
Hule Estireno butadieno Emulsión E-SBR	E 260		64.0	1.00		Llantas, suelas y productos industriales
	E 1502	52	23.5	0.94		
	E 1509	36	23.5	0.93		
	E 1712	48	23.5	0.95	Arom. / 37.5	
	E 1778	48	23.5	0.93	Naft / 37.5	
	E 10105	50	23.5	0.93		
	E 1502 LC	50	23.5	0.93		
	IG 1028	52-64	45-50		GRADO FDA	Goma de mascar
	IG 1027	47-57	22-26		GRADO FDA	Goma de mascar